

Kvalita

Borovice sibiřská, smrk sibiřský

Druhy vad	Třída A	Třída B	Třída C
Světlé zdravé srostlé suky s trhlinami do 1,5 mm	Povolené rovnoměrně po celé ploše, průměr 40 mm	Povolené rovnoměrně po celé ploše	Povolené včetně motýlovitých suků
Zdravé častěné srostlé a nesrostlé suky	Povolené rovnoměrně po celé ploše, průměr do 10 mm	Povolené průměr do 20 mm	Povolené
Černé suky	Povolené nevypadavé do 8 mm, rovnoměrně umístěné, do 6 ks na m ²	Povolené do 15 mm, rovnoměrně umístěné, do 10 ks na m ²	Povolené, průměr do 25 mm
Dřeň	Nepovolená	Povolená jednotlivá po celé délce	Povolená po celé délce 2 ks na desku
Smolníky	Povolené rozměrem do 2x20 mm	Povolené rozměrem do 2x30 mm	Povolené rozměrem do 2x50 mm
Vyspravování vad	Povolené tmelení trhlín kolem suků, odpovídající barvě dřeviny	Povolené: - výspravy větвовými suky průměr do 25 mm, 5 ks na m ² - výspravy lodičkováním 5 ks na m ² - tmelení trhlín kolem suků a dalších drobných vad, tmelem odpovídajícím barvě dřeviny	Povolené výspravy větвовými suky a lodičkováním, tmelení trhlín kolem suků a dalších drobných vad (neprůchozích otvorů po suchých průměrem do 15 mm), tmelem odpovídajícím barvě dřeviny
Modraní	Nepovolené	Nepovolené	Povolené jednotlivé do 1/2 délky do 46 mm (světlé)
Zabarvení	Nepovolené	Povolená jednotlivá světlá čára	Povolené
Prosmol, tlakové dřevo	Povolené s nepatrnou změnou barvy	Povolené s nepatrnou změnou barvy	Povolené světlé
Červotočina	Nepovolená	Nepovolená	Nepovolená
Zárost	Nepovolená	Povolená do 25 mm	Povolená do 50 mm
Hniloba	Nepovolená	Nepovolená	Nepovolená